

NIKAFLEX®

ポリイミドフィルム基材フレキシブルプリント回路用銅張積層板
Polyimide film base copper clad laminate for Flexible Printed Circuits

F-series

型式
Model

F-50VC1

片面銅張積層板
Single-sided Copper Clad Laminate型式
Model

F-50VC2

両面銅張積層板
Double-sided Copper Clad Laminate

特徴 Characteristics

- 極薄ポリイミドフィルム 12.5 μm から供給が可能
A very thin polyimide based film of 12.5 μm also available.
- 曲げ反発が小さい
Least repellency.
- 透明性に優れる
Excellent in transparency.
- 長期耐熱性に優れ、銅箔引き剥がし強さの低下及び接着剤の変色が少ない
Excellent in heat resistance for a long period of time.
(Less deterioration of peel strength and less discoloration of adhesive)
- 耐湿性に優れ、プレッシャークッカー試験後の銅箔引き剥がし強さ及び線間絶縁抵抗の低下が少ない
Excellent in humidity resistance.
(Less deterioration of peel strength and less insulation resistance after a pressure cooker test.)

標準製品仕様

Specifications of standard Products

銅箔 Copper foil		電解銅箔 Electrolytic copper foil	圧延銅箔 Rolled copper foil
	厚さ (μm) Thickness	18, 35	18, 35
ベースフィルム厚さ (μm) Thickness of base film		12.5/25/50	
標準サイズ (mm) Standard size	片面銅張積層板 Single-sided Copper Clad Laminate	500×Roll (100m)	
	両面銅張積層板 Double-sided Copper Clad Laminate	500×Roll (50m,100m)	

UL Recognition (FILE No:E46785)

燃焼クラス Flammability class	94V-0
はんだ耐熱性 Solder temp. resistance	280°C/10sec.
定格温度 Rated temperaure	105°C

性能表

Characteristic

ポリイミドフィルム 12.5 μ m、圧延銅箔 35 μ m、片面銅張積層板 F-50VC1 12RC11(H)
Model No. F-50VC1 12RC11 (Polyimide film 12.5 μ m, Rolled copper foil 35 μ m)

試験項目 Test item	単位 Unit	処理条件 Treatment conditions		標準値 (平均) Our Standard Value (Average)	保証値 (平均) Cuaranteed Valur (Average)	試験方法 Test Method
絶縁抵抗 Insulation Resistance	Ω	C-96/20/65		10×10^{14}	1.0×10^{11} 以上	JIS C 6471 (IPC-FC-241 for test pattern)
		C-96/40/90		5.1×10^{12}	1.0×10^{10} 以上	
表面抵抗率 Surface Resistivity	Ω	C-96/20/65		2.3×10^{16}	1.0×10^{10} 以上	JIS C 6481
		C-96/40/90		3.5×10^{15}	1.0×10^{14} 以上	
体積抵抗率 Volume Resistivity	Ω -cm	C-96/20/65		1.2×10^{16}	1.0×10^{14} 以上	JIS C 6471
		C-96/40/90		9.2×10^{15}	1.0×10^{13} 以上	
比誘電率 (1MHz) Dielectric Constant	—	C-96/20/65		3.3	4.0以下	JIS C 6471
		D-24/23		3.3	5.0以下	
誘電正接 (1MHz) Dissipation Factor	—	C-96/20/65		0.027	0.07以下	JIS C 6471
		D-24/23		0.033	0.09以下	
引きはがし強さ Peel Strength	N/mm	A		0.9	0.5以上	JIS C 6471
		E-1/200		0.9	0.5以上	
はんだ耐熱性 Solder Heat Resistance	—	280°C/10sec.		異常なし No change in appearance	ふくれ、或いははがれが生じてはならない No delamination and blister	IPC-FC-241
耐熱性 Heat Resistance	—	E-1/200		異常なし No change in appearance		JIS C 6481
耐薬品性 Chemical Resistance	—	23°C/10min		異常なし No change in appearance		IPC-FC-241
寸法安定性 Dimensional Stability	%	E-0.5/150	MD	-0.08	-0.20~0.05	JIS C 6471
			TD	+0.04	-0.15~+0.05	
MIT耐折性 Flexural Endurance 2.0mmR	回 Cycle	MD		3740	1000	JIS C 6471
		TD		3370	1000	